



## Technisches Merkblatt

### BAUVISTA professional Bodenspachtel 0,5 - 10 mm

Zementärer Bodenausgleich unter Oberbelägen

#### Anwendungsbereiche

- Für innen.
- Zementäre Spachtelmasse zum Spachteln und Nivellieren von Böden.
- Zum Erstellen glatter und ebener Flächen.
- Zum Ausgleichen von
  - zementären Untergründen
  - Calciumsulfatestrichen
  - Gussasphaltestrichen
  - Magnesitstrichen
  - keramischen Fliesen
- Für Schichtdicken von 0,5 bis 10 mm; auf Gussasphaltestrichen von 2 bis 5 mm.
- Geeignet für Fußbodenheizung sowie Beanspruchung mit Stuhlrollen (ab 1 mm Mindestschichtdicke).

#### Produkteigenschaften

- Leicht verlaufend, mit Rakel stehend verarbeitbar.
- Pumpfähig.
- Begehbar nach ca. 3 Stunden.
- Chromatarm; Giscode ZP 1.

#### Lieferform

- 25-kg-Kraftpapiersack mit Polyethyleninlage

#### Daten zur Verarbeitung / Technische Daten / Materialtechnologische Daten

Materialbasis:	Spezialzemente, mineralische Füllstoffe, redispergierbare Polymerpulver, Additive
Komponenten:	1-komponentig
Konsistenz:	pulvrig
Farbe:	grau
Lagerfähigkeit:	mind. 6 Monate; trocken, nicht dauerhaft über + 30 °C lagern.

Angebrochene Gebinde möglichst dicht verschließen und innerhalb kurzer Zeit aufbrauchen.

#### Anwendungstechnische Daten

Verbrauch:	ca. 1,5 kg Pulver pro m <sup>2</sup> und mm Schichtdicke
Schichtdicke:	0,5 bis 10 mm; auf Gussasphaltestrichen von 2 bis 5 mm
Verarbeitungstemperatur:	+ 10 °C bis + 25 °C
Mischungsverhältnis:	25 kg BAUVISTA professional Bodenspachtel 0,5 – 10 mm + ca. 6,5 l Wasser
Bei Teilmengen:	1 kg BAUVISTA professional Bodenspachtel 0,5 – 10 mm + ca. 260 ml Wasser Konsistenz (angemischtes Material): dünnflüssig
Verarbeitbarkeitsdauer*:	ca. 30 Minuten
Aushärtezeit*:	bei 2 mm Schichtdicke <ul style="list-style-type: none"><li>– begehbar: nach ca. 3 Stunden</li><li>– schleifbar: nach ca. 1 Tag</li><li>– belegbar: nach ca. 1 Tag</li></ul>

Geeignet für Beanspruchung mit Stuhlrollen ab 1 mm Mindestschichtdicke

\* Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Zeiten. Höhere Luftfeuchtigkeit verlängert die angegebenen Zeiten.



## Technisches Merkblatt

### BAUVISTA *professional* Bodenspachtel 0,5 - 10 mm

Zementärer Bodenausgleich unter Oberbelägen

#### Untergrundvorbehandlung

- Es gelten die Anforderungen der DIN 18 365.
- Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Er muss frei von Anstrichen und sonstigen haftungsmindernden Rückständen sein.
- Starke Verschmutzungen und haftungsmindernde Rückstände bzw. Oberflächen mechanisch (Kugelstrahlen, Schleifen) entfernen.  
Ausbrüche und Löcher mit handelsüblicher standfester Spachtelmasse verfüllen.
- Vorhandene Risse mit geeigneten Vergussharz schließen.
- Das Einlaufen der Spachtelmasse in Randfugen muss durch geeignete Maßnahmen, z.B. Randdämmstreifen, verhindert werden.

#### Vorstrich

- Untergründe mit BAUVISTA *professional* Tiefgrund LF vorstreichen.
- Bei überhöhter Restfeuchte zementärer Verlegeuntergründe ist eine handelsübliche Spezialgrundierung auf Reaktionsharzbasis zu verwenden.

Austrocknungszeiten des Vorstrichs beachten!


Detaillierte Informationen sind dem jeweiligen Technischen Merkblatt zu entnehmen.

#### Verarbeitung

1. Kühles Anmachwasser in einem sauberen Anrührgefäß vorlegen, BAUVISTA *professional* Bodenspachtelmasse 0,5 – 10 mm zugeben und mit einem geeigneten Rühr- oder Mischwerkzeug (z.B. von Firma Collomix) mindestens 3 Minuten knollenfrei mischen.
2. BAUVISTA *professional* Bodenspachtel 0,5 - 10 mm auf den getrockneten Vorstrich ausgießen und mit einer Spachtel oder Raket in der benötigten Schichtdicke verteilen.

#### Bitte beachten Sie

- Angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser verdünnt noch mit frischer BAUVISTA *professional* Bodenspachtelmasse 0,5 – 10 mm vermischt werden.
- Beim Anmischen von BAUVISTA Bodenspachtelmasse 0,5 – 10 mm ist die angegebene Anmachwassermenge einzuhalten. Zusätze sind unzulässig.
- Falls eine zweite Spachtelschicht erforderlich ist, diese auf die noch feuchte erste Spachtelung auftragen. Ist die erste Spachtelschicht bereits abgetrocknet, ist mit BAUVISTA *professional* Tiefgrund LF zu grundieren.
- Mit zunehmender Schichtdicke ist mit einer zunehmenden Verlängerung der Wartezeit bis zur Belegereife zu rechnen.
- Werkzeuge, Maschinen und Mischgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen, im ausgehärteten Zustand ist keine Reinigung mit Wasser mehr möglich.



## Technisches Merkblatt

### BAUVISTA *professional* Bodenspachtel 0,5 - 10 mm

Zementärer Bodenausgleich unter Oberbelägen

#### Hinweise zur sicheren Verwendung

##### BAUVISTA *professional* Bodenspachtelmasse 0,5 – 10 mm enthält Zement:

Verursacht schwere Augenschäden.  
Verursacht Hautreizungen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Schutzhandschuhe (z. B. nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe) und Augen-/Gesichtsschutz tragen.

##### Bei Kontakt mit den Augen:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.  
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
Sofort ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

##### Bei Kontakt mit der Haut:

Mit viel Wasser und Seife waschen und anschließend mit pflegender Hautcreme (pH-Wert ca. 5,5) eincremen.

##### Bei Hautreizung:

Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
Das Produkt ist nicht brennbar. Deshalb sind keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.  
Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.  
Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produktes vermeiden.

##### Auskunftgebende Abteilung:

Produktsicherheit /Umweltreferat (zum Arbeits- und Umweltschutz)

Juristischer Sitz  
Bauvista GmbH & Co. KG  
Triftenstr. 115  
D-32791 Lage

Telefon: +49 (0) 2131-511660  
Telefax: +49 (0) 2131-511662  
EMail: info-gh@bauvista.de

##### Notrufnummer

Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universität Göttingen,  
Tel.: (0551) 19240

Giscode: ZP 1.

Wassergefährdungsklasse: 1 (Selbsteinstufung).

Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

#### Entsorgung von Produktresten

Produkt/Materialreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Pulvrige Produktreste mit Wasser anmischen und aushärten lassen.  
Ausgehärtete Produktreste können als reiner Bauschutt entsorgt werden (EAK-Abfallschlüssel-Nr. 170107).

#### Entsorgung von entleerten Verkaufsverpackungen

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. BAUVISTA beteiligt sich an einem flächendeckenden Entsorgungssystem für restentleerte Verkaufsverpackungen. Restlos entleerte Verkaufsverpackungen können entsprechend dem aufgedruckten Symbol auf der Verpackung dem Dualen System zugeführt werden.



## Technisches Merkblatt

### BAUVISTA *professional* Bodenspachtel 0,5 - 10 mm

Zementärer Bodenausgleich unter Oberbelägen

#### Leistungserklärung

Die Leistungserklärung kann als pdf-Dokument unter [www.bauvista.de](http://www.bauvista.de) heruntergeladen werden.

Juristischer Sitz  
Bauvista GmbH & Co. KG  
Triftenstr. 115  
D-32791 Lage  
Telefon: +49 (0) 2131-511660  
Telefax: +49 (0) 2131-511662  
EMail: [info-gh@bauvista.de](mailto:info-gh@bauvista.de)  
Internet: [www.bauvista.de](http://www.bauvista.de)

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich.

In den Technischen Merkblättern können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen.

Für Anwendungsfälle, die im Technischen Merkblatt unter „Anwendungsbereiche“ nicht ausdrücklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, eine technische Beratung einzuholen.

Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der BAUVISTA einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden.

Alle hierin vorliegenden Beschreibungen Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.

Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar.

Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

Ausgabe Januar 2020.

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig; die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell im Internet unter [www.bauvista.de](http://www.bauvista.de)